



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: tablero alistonado de abeto

Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Peso panel		Transmit. térmica
		Grosor	Largo	Ancho			kg/m ²	kg/panel	
40	10	50	2400	550	44	58,08	5,98	7,89	0,782
50	10	60	2400	550	36	47,52	6,30	8,32	0,669
60	10	70	2400	550	32	42,24	6,62	8,74	0,561
80	10	90	2400	550	26	34,32	7,26	9,58	0,425
100	10	110	2400	550	20	26,4	7,90	10,43	0,342
120	10	130	2400	550	18	23,76	8,54	11,27	0,286
140	10	150	2400	550	16	21,12	9,18	12,12	0,246
160	15	170	2400	550	14	18,48	9,82	12,96	0,216
180	15	190	2400	550	12	15,84	10,46	13,81	0,192
200	15	210	2400	550	10	13,2	11,10	14,65	0,173



THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP