



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Interior: tarima de abeto

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Peso panel	Carga máxima	Carga a L/200 ^[1]	Transmit. térmica
	mm		Grosor	Largo	Ancho			kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	W/m ² °C
19	40	19	78	2400	550	30	39,600	22,300	1203	290	0,642
				3000			49,500	22,300	1165	236	0,642
				4000			66,000	22,300	840	170	0,642
				5000			82,500	22,300	525	168	0,642
19	50	19	88	2400	550	26	34,320	22,700	1386	334	0,526
				3000			42,900	22,700	1330	269	0,526
				4000			57,200	22,700	950	195	0,526
				5000			71,500	22,700	580	186	0,526
19	60	19	98	2400	550	26	29,040	23,000	1547	372	0,455
				3000			36,300	23,000	1495	302	0,455
				4000			48,400	23,000	1070	216	0,455
				5000			60,500	23,000	645	200	0,455
19	80	19	118	2400	550	20	26,400	23,700	1603	386	0,359
				3000			33,000	23,700	1570	318	0,359
				4000			44,000	23,700	1175	237	0,359
				5000			55,000	23,700	775	216	0,359
19	100	19	138	2400	550	16	21,120	24,400	1718	414	0,296
				3000			26,400	24,400	1665	337	0,296
				4000			35,200	24,400	1330	270	0,296
				5000			44,000	24,400	1005	258	0,296
19	120	19	158	2400	550	14	18,480	25,100	1850	445	0,262
				3000			23,100	25,100	1810	366	0,262
				4000			30,800	25,100	1490	301	0,262
				5000			38,500	25,100	1230	296	0,262
19	140	19	178	2400	550	12	15,840	25,300	1987	478	0,233
				3000			19,800	25,300	1944	395	0,233
				4000			26,400	25,300	1545	320	0,233
				5000			33,000	25,300	1313	315	0,233

^[1] Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.



THERMOCHIP, S.L.U.

La Medua, s/n, 32330 Sobrado de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP